



仕様

接液部材質:PFA
 補強材:補強ブレード繊維+ワイヤー
 外装表面:エチレンプロピレンゴム
 使用温度範囲: -30℃～130℃
 最高使用温度: 150℃30分以内(CCとCPは135℃20分以内)

特徴

- 製薬・食品・飲料・化粧品・化成品などの送液に最適です。
- FDA 21CFR177.1550とUSP classVIに適合しています。
(CCはFDA 21CFR177.1550のみ)
- CCとCPはATEXに適合しており、帯電防止効果はCCがRO10⁵Ω、CPがRO10⁶Ωです。
- ゴム臭やホースを介した移り香が低減できます。
- 従来のストレートPTFEホースと比べて非常に柔軟性に優れています。
- 外装はEPDMゴムで耐薬品性に優れています。
- 最長20mまで製作可能です。

継手仕様:材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部:圧着継手式、再利用継手式

標準継手ヘルール(10A～4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。
(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)

90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

用途


製薬・食品・飲料・化粧品・化成品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。

POLYTECH (PFAホース、使用温度範囲:-30～130℃ 最高使用温度:150℃ 30分以内、CCとCP135℃ 20分以内)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	減圧 (bar)	重量 (kg/m)
10A	13	13	26	1.0	3.0	55	0.9	0.58
15A	16	16	29	1.0	3.0	70	0.9	0.66
	19	19	32	1.0	3.0	90	0.9	0.78
1S	25	25	39	1.0	3.0	130	0.9	0.95
	32	32	46	1.0	3.0	180	0.9	1.15
1.5S	38	38	52	1.0	3.0	240	0.9	1.40
2S	51	51	66.5	1.0	3.0	290	0.9	2.00
2.5S	63	63	79.5	1.0	3.0	375	0.9	2.85
3S	76	76	94	1.0	3.0	500	0.9	3.36
4S	100	100	118	1.0	3.0	600	0.9	5.00

※CCにはND16の設定がございません。

ポリテックにはNRS圧着継手と再利用継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。

再利用継手は二分割のカバーでホースを挟み込むタイプの組立式の継手で、
特殊工具を使わずに簡単に脱着できます。

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック 製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック 圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



ポリテックCC



ポリテックCP



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。